

Calce Julia FDA

Descrizione	Decorativo materico a base di grassello di calce a lunga stagionatura INTERNO
Supporti	Tutti i tipi di intonaci, pareti pre-verniciate e CLS
Composizione	Dispersione acquosa a base di legante organico e grassello di calce
Caratteristiche Tecniche	
Massa Volumica	1,7 ± 0,02 Kg/L
pH	<12
Resa	0,7/0,8 m ² /Kg per singola mano
Essiccazione	10-12 h a 20 °C UR 60%
Applicazione	
Condizioni Ambientali	T. min 5 °C T.max 30 °C U.R. 65%
Strumenti	Spatola inox, Tampone, Tampone Effetto Legno o Frattazzo di Spugna
Diluizione	Pronto uso
Colori	BIANCO, Cartella colori Cemento Firma d'Autore
Precauzioni	Applicare sempre nelle condizioni indicate. Verificare lo stato del supporto prima di iniziare e assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta, uniforme nell'assorbimento e nell'aspetto. Applicare una mano di Fondo FDA Medio.

APPLICAZIONE Pietra Travertino:

Stendere con l'apposita Spatola INOX sulla superficie trattata con **Fondo FDA medio** una mano di **Calce Julia FDA** bianca lasciando uno spessore omogeneo su tutta la superficie. Terminata l'applicazione lavorare con l'apposito tampone la superficie ancora umida in maniera orizzontale, andando a ricreare le naturali venature del travertino, in fine tamponare delicatamente tutta la superficie. Quando il prodotto comincia ad asciugare in superficie passare delicatamente la Spatola INOX pulita sulle venature in modo da schiacciare eventuali creste formatesi a seguito della tamponatura. Prima della completa essiccazione ripassare con la spatola per lisciare la superficie e compattarla dove non sono presenti le venature realizzate con il tampone. Se il prodotto risulta troppo asciutto è possibile bagnare la spatola in acciaio con acqua. Successivamente, con l'aiuto di una livella ed un punteruolo, incidere la superficie per riprodurre le fughe fra le lastre di travertino. Una volta completata l'essiccazione (10-12 ore) utilizzare della carta abrasiva per allargare leggermente le fughe. Applicare, quindi, con l'apposita spugna almeno due mani di **Velatura FDA** del colore desiderato. La modalità di applicazione, la quantità di **Velatura FDA** colorata applicata ed i colori scelti determinano l'effetto coloristico desiderato.

APPLICAZIONE Finitura Iulia:

Stendere con l'apposita Spatola INOX sulla superficie trattata con **Fondo FDA medio** una mano di **Calce Julia FDA** bianca lasciando uno spessore omogeneo su tutta la superficie, terminata l'applicazione con la Spatola INOX ripassare tutta la superficie con l'apposito Frattazzo in Spugna. Dopo 12 ore stendere la prima mano di **Stucco a Calce** con l'apposita Spatola INOX a rasare a zero su tutta la superficie, in modo da evidenziare le irregolarità del fondo. Dopo 12 ore applicare la seconda mano sempre con l'apposita Spatola INOX andando a macchiare la superficie con spatolate

irregolari evitando di formare avvallamenti o irregolarità sulla superficie, in modo da ottenere una superficie piana. Dopo 5-6 ore si può procedere alla lucidatura con Spatola INOX pulita e priva di imperfezioni sulla lama, il grado di lucido dipende dalla pressione effettuata con la lama sulla superficie. La quantità di materiale utilizzato, la dimensione, la forma e l'intensità delle spatolate determinano l'effetto decorativo personalizzato.

Su questa finitura può essere applicata la cera d'api con la seguente modalità: dopo almeno 48 ore applicare sull'intera superficie un sottile strato di **Cera d'Api** usando una spugna fino a completo assorbimento, evitando eccessivi accumuli di cera. Dopo 5/10 minuti procedere alla lucidatura con un panno morbido non abrasivo asciutto (TNT-tessuto-non-tessuto, microfibra, cotone o lino) con una buona pressione.

APPLICAZIONE Cemento Faccia Vista:

Stendere con l'apposita spatola in acciaio inox sulla superficie trattata con **Fondo FDA medio** il prodotto **Calce Iulia FDA colorato** con uno spessore omogeneo in verticale o in orizzontale, a seconda della decorazione che si vuole ottenere. Per ottenere un effetto più realistico e per mettere in evidenza la forma delle doghe si consiglia di applicare il prodotto su superfici di larghezza massima 14 cm delimitate da nastro gomma. A prodotto ancora umido passare l'attrezzo "Tampone effetto legno" per ricreare le venature del legno effettuando una leggera pressione in modo da evidenziarle a sufficienza. Dopo circa 4-5 ore dalla applicazione ripassare il prodotto con l'apposita spatola in acciaio inox pulita in modo da schiacciare le venature del legno. Una volta completata l'essiccazione (10-12 ore) applicare una mano di **Protettivo Trasparente FDA** diluito 30% con acqua.

APPLICAZIONE Cemento Fondo Cassero:

Stendere, con l'apposita spatola in acciaio inox, sulla superficie trattata con **Fondo FDA medio** una prima mano di **Calce Iulia FDA colorata** secondo la tinta scelta. Applicare uno spessore omogeneo su tutta la superficie, terminata l'applicazione lavorare con l'apposito tampone la superficie ancora umida andando a ricreare le imperfezioni del cemento fondo cassero lasciando alcune zone lisce. Quando il prodotto comincia ad asciugare in superficie passare delicatamente la spatola in acciaio inox pulita sulle imperfezioni in modo da schiacciare eventuali creste formatesi a seguito della tamponatura. Prima della completa essiccazione ripassare con la spatola in acciaio inox per lisciare la superficie e compattarla, se il prodotto risulta troppo asciutto è possibile bagnare la spatola in acciaio con acqua. Una volta completata l'essiccazione (10-12 ore) applicare una mano di **Protettivo Trasparente FDA** diluito al 30% con acqua.

Confezioni:

Calce Iulia: 24 Kg e 8 Kg

Conservazione: Temperatura minima: 5 °C
Temperatura massima: 30 °C

Tipologia rifiuti:

Secchio Vuoto: speciali assimilabili agli urbani
Secchio con Residui: speciali

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali