

# Cera

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Descrizione                     | Cera d'api naturale pigmentata all'acqua<br>INTERNO  |
| Supporti                        | Tutti i tipi di intonaci, pareti pre-verniciate e CLS  |
| Composizione                    | Dispersione acquosa a base di cera d'api   |
| <b>Caratteristiche Tecniche</b> |  |
| Massa Volumica                  | 1,0 ± 0,02 Kg/L  |
| pH                              | 7  |
| Resa                            | 50 m <sup>2</sup> /Lt per singola mano   |
| Essiccazione                    | 3-4h a 20 °C UR 60%  |
| <b>Applicazione</b>             |  |
| Condizioni Ambientali           | T. min 5 °C T.max 30 °C U.R. 65%   |
| Strumenti                       | Spugna, Guanto in microfibra   |
| Diluizione                      | Pronto uso   |
| Colori                          | Cartella Colori Cere d'Autore Firma d'Autore   |
| Precauzioni                     | Applicare sempre nelle condizioni indicate. Verificare lo stato del supporto prima di iniziare e assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta. |

## APPLICAZIONE CERE D'AUTORE:

Stendere la prima mano di Stucco a Calce con l'apposito Frattone in Plastica effettuando una rasatura su tutta la superficie in modo omogeneo. Dopo 12 ore applicare la secondo mano sempre con l'apposito Frattone in Plastica piccole quantità di materiale, compattandolo e lucidandolo in maniera irregolare, evitando eccessivi accumuli di materiale. A seconda dell'effetto desiderato si può o passare alla fase successiva oppure, dopo 12 ore, applicare un terza mano andando a rasare la superficie con spatolate irregolari in modo da riempire eventuali avvallamenti formatesi con la prima mano, così da ottenere un superficie piana. Dopo 5-6 ore dall'applicazione dell'ultima mano si può procedere alla lucidatura con Frattone in plastica pulito e privo di imperfezioni sulla lama. Procedere dopo almeno 24 ore dalla lucidatura con l'applicazione di **Cera** con la seguente modalità: applicare sull'intera superficie un sottile strato di **Cera** nel colore desiderato usando una spugna fino a completo assorbimento, evitando eccessivi accumuli di cera. Dopo 5/10 minuti procedere alla lucidatura con un panno morbido non abrasivo asciutto (TNT-tessuto-non-tessuto, microfibra, cotone o lino) con una buona pressione. Se il quantitativo di cera che rimane in parete risultasse eccessivo si può, in alternativa al panno morbido non abrasivo, lucidare la superficie con della lana d'acciaio tipo 0000. Il tempo atteso dalla lucidatura dello Stucco a Calce all'applicazione di Cera, il colore scelto e l'applicazione dello Stucco a Calce Bianco determinano l'effetto decorativo personalizzato.

## APPLICAZIONE Finitura lulia:

Stendere con l'apposita Spatola INOX sulla superficie trattata con Fondo FDA medio una mano di Calce lulia FDA bianca lasciando uno spessore omogeneo su tutta la superficie, terminata l'applicazione con la Spatola INOX ripassare tutta la superficie con l'apposito Frattazzo in Spugna. Dopo 12 ore stendere la prima mano di Stucco a Calce con l'apposita Spatola INOX a rasare a zero su tutta la superficie, in modo da evidenziare le irregolarità del fondo. Dopo 12 ore applicare la secondo mano sempre con l'apposita Spatola INOX andando a macchiare la superficie con spatolate irregolari evitando di formare avvallamenti o irregolarità sulla superficie, in modo da ottenere una superficie piana. Dopo

### F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG

Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 [info@firmadautore.it](mailto:info@firmadautore.it)

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate Prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia dato che il prodotto è usato sovente fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.

5-6 ore si può procedere alla lucidatura con Spatola INOX pulita e priva di imperfezioni sulla lama, il grado di lucido dipende dalla pressione effettuata con la lama sulla superficie. La quantità di materiale utilizzato, la dimensione, la forma e l'intensità delle spatolate determinano l'effetto decorativo personalizzato.

Su questa finitura, se all'interno, può essere applicata **Cera del colore desiderato** con la seguente modalità: dopo almeno 48 ore applicare sull'intera superficie un sottile strato di **Cera del colore desiderato** usando una spugna fino a completo assorbimento, evitando eccessivi accumuli di cera. Dopo 5/10 minuti procedere alla lucidatura con un panno morbido non abrasivo asciutto (TNT-tessuto-non-tessuto, microfibra, cotone o lino) con una buona pressione.

#### **APPLICAZIONE Patinatura a calce:**

Stendere la prima mano di Patina FDA non diluita con l'apposito pennello con pennellate incrociate ed irregolari su tutta la superficie. Attendere che la prima mano sia completamente asciutta (4-5 ore) prima di procedere con l'applicazione della seconda mano. Applicare la seconda mano di Patina FDA non diluita nella stessa modalità della prima mano, le cordonature che il prodotto lascia sono l'effetto decorativo della finitura. Quando il prodotto comincia ad appassire passare su tutta la superficie con una spugna di nylon in modo da evidenziare leggermente le cordonature lasciate dalla pittura. Una volta che il prodotto è completamente asciutto ripassare tutta la superficie con l'apposita Spatola INOX leggermente inumidita, così facendo si evidenziano le cordonature. La quantità di materiale applicato, la dimensione, la forma e l'intensità delle pennellate determinano l'effetto decorativo personalizzato.

Su questa finitura, se all'interno, può essere applicata **Cera del colore desiderato** con la seguente modalità: dopo almeno 48 ore applicare sull'intera superficie un sottile strato di **Cera del colore desiderato** usando una spugna fino a completo assorbimento, evitando eccessivi accumuli di cera. Dopo 5/10 minuti procedere alla lucidatura con un panno morbido non abrasivo asciutto (TNT-tessuto-non-tessuto, microfibra, cotone o lino) con una buona pressione.

#### **APPLICAZIONE Stucco a Calce:**

Stendere la prima mano con l'apposita Spatola INOX effettuando una rasatura su tutta la superficie in modo omogeneo. Dopo 12 ore applicare la seconda mano sempre con l'apposita Spatola INOX andando a macchiare la superficie con spatolate irregolari evitando di formare eccessivi avvallamenti. Dopo 12 ore applicare la terza mano andando a rasare la superficie con spatolate irregolari in modo da riempire eventuali avvallamenti formati con la prima mano, così da ottenere una superficie piana. Dopo 5-6 ore si può procedere alla lucidatura con Spatola INOX pulita e priva di imperfezioni sulla lama, il grado di lucido dipende dalla pressione effettuata con la lama sulla superficie. La quantità di materiale utilizzato, la dimensione, la forma e l'intensità delle spatolate determinano l'effetto decorativo personalizzato.

Su questa finitura, se all'interno, può essere applicata **Cera del colore desiderato** con la seguente modalità: dopo almeno 48 ore applicare sull'intera superficie un sottile strato di **Cera del colore desiderato** usando una spugna fino a completo assorbimento, evitando eccessivi accumuli di cera. Dopo 5/10 minuti procedere alla lucidatura con un panno morbido non abrasivo asciutto (TNT-tessuto-non-tessuto, microfibra, cotone o lino) con una buona pressione.

#### **APPLICAZIONE Marmorino Effetto Antico:**

Stendere la prima mano di **Marmorino Effetto Antico** con Spatola INOX, lasciare uno spesso di materiale congruo alla grana del prodotto, evitando graffiature e rifinendola con Frattazzo Spugna usato in modo circolare. Lasciare asciugare per almeno 8 ore e successivamente applicare una seconda mano nella stessa modalità, rifinendola con Frattazzo Spugna usato in modo circolare e successivamente lisciare la superficie con Spatola INOX effettuando spatolate incrociate fino ad ottenere l'effetto desiderato. Evitare di applicare in pieno sole e in presenza di vento. Eventuali precipitazioni giunte entro la prima settimana di maturazione del prodotto potrebbero dar luogo a macchie in parete dovute alla pioggia.

**F.D.A. s.r.l.**

24043 Caravaggio / BG

Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 [info@firmadautore.it](mailto:info@firmadautore.it)

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate Prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia dato che il prodotto è usato sovente fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.

Su questa finitura, se all'interno, può essere applicata **Cera** del colore desiderato con la seguente modalità: dopo almeno 48 ore applicare sull'intera superficie un sottile strato di **Cera** del colore desiderato usando una spugna fino a completo assorbimento, evitando eccessivi accumuli di cera. Dopo 5/10 minuti procedere alla lucidatura con un panno morbido non abrasivo asciutto (TNT-tessuto-non-tessuto, microfibra, cotone o lino) con una buona pressione.

**Confezioni:**

Cera: 1,0 Lt

**Tipologia rifiuti:**

Secchio Vuoto: speciali assimilabili agli urbani

Secchio con Residui: speciali

**Conservazione:** Temperatura minima: 5 °C

Temperatura massima: 30 °C

**Stabilità:**

360 giorni nei contenitori originali

**F.D.A. s.r.l.**

24043 Caravaggio / BG

Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 [info@firmadautore.it](mailto:info@firmadautore.it)

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate Prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia dato che il prodotto è usato sovente fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.