

Diamante

Beschreibung	Silikon Schutzendbeschichtung Transparent INNEN
Untergrund	Alle Putzarten, vorgestrichene Wände und Beton
Zusammensetzung	Silanterminierter Polyester
Technische Eigenschaften	
Spezifische Gewicht	1,15 ± 0,02 Kg/L
Ergiebigkeit	14/15 m ² /Lt pro schicht
Trocknung	24 h a 20 °C RF 60%
Verarbeitung	
Umgebungsbedingungen	T. min 5 °C T.max 30 °C R.F. 65%
Werkzeuge	Pinzel oder Schwammwalze
Verdünnung	Komponent B und Komponent A mischen (5:100)
Topfzeit	300 Tage
Farbe	Transparent
Vorsorgen	Immer unter den angegebenen Bedingungen anwenden. Überprüfen Sie vor dem Start den Zustand des Untergrundes und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und trocken ist. Tragen Sie eine Schicht Protettivo Trasparente FDA auf um die Unterstützung vorzubereiten.

DIAMANTE VERARBEITUNG:

Der Komponent B muss direkt gehen im Behälter von Komponent A, dann muss man die 2 Komponenten zusammen mischen ohne Formation von Blasen. Streichen den Produkt mit pinsel oder geschoren Schwammwalze und bedecken die ganze Fläche. Nach dem Trocknen der ersten Schicht (24 Stunden), eine zweite Schicht des Produkts auf die gleiche Weise auftragen.

Packungen:

Diamante Komponent A: 1,0 Lt

Diamante Komponent B: 50 mL

Abfallklasse:

Leerer Eimer: Wertstoffmüll

Eimer mit Reste: Sondermüll

Lagerung: Mindesttemperatur: 5 °C

Maximale Temperatur: 30 °C

Haltbarkeit:

3 Jahre in Originalverpackung

F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG

Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 info@firmadautore.it

Die obigen technischen Informationen sind das Ergebnis genauer Labortests und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch oft außerhalb unserer Kontrolle verwendet wird, können wir nur die Qualität garantieren. Diese Informationen unterliegen möglichen Aktualisierungen durch das Unternehmen.