

# Fondo Metallico FDA

Descrizione	Finitura acrilica di fondo INTERNO
Supporti	Tutti i tipi di intonaci, pareti pre-verniciate e CLS
Composizione	dispersione acquosa in legante organico
<b>Caratteristiche Tecniche</b>	
Massa Volumica	1,5 ± 0,03 Kg/L
pH	8,5
Resa	5/6 m <sup>2</sup> /L per singola mano
Secco al tatto	3-4 h a 20 °C UR 60%
Sovrapplicabile	4-5 h a 20 °C UR 60%
<b>Applicazione</b>	
Condizioni Ambientali	T. min 5 °C T.max 30 °C U.R. 60%
Strumenti	Pennello
Diluizione	15% con Acqua
Colori	Nero
Precauzioni	Applicare sempre nelle condizioni indicate. Verificare lo stato del supporto prima di iniziare e assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta, uniforme nell'assorbimento e nell'aspetto. Applicare una mano di Fondo FDA Fine.

## APPLICAZIONE FERRO EFFETTO RUGGINE:

Stendere con un pennello sul supporto trattato con Fondo FDA fine una mano di **Fondo Metallico FDA** avendo cura di distribuire il prodotto in modo non uniforme creando delle zone con maggiore accumulo di materiale che andranno a determinare l'effetto decorativo finale. Ad essiccazione avvenuta del **Fondo Metallico FDA** (dopo circa 4-5 ore) applicare con il pennello Ruggine FDA e successivamente distribuire il prodotto con la Spatola INOX, in modo tale da evidenziare le zone con maggiore accumulo di **Fondo Metallico FDA**. È possibile passare un ulteriore mano di Ruggine FDA a secondo dell'effetto desiderato.

## Confezioni:

Fondo Metallico FDA: 2,5 Lt e 1,0 Lt

## Tipologia rifiuti:

Secchio Vuoto: speciali assimilabili agli urbani

Secchio con Residui: speciali

**Conservazione:** Temperatura minima: 5 °C

Temperatura massima: 30 °C

**Stabilità:**

360 giorni nei contenitori originali

F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG

Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 [info@firmadautore.it](mailto:info@firmadautore.it)

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate Prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia dato che il prodotto è usato sovente fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.