

Marmorino Medio

Beschreibung	Endbeschichtung mit Struktur Effekt auf Sumpfkalkbasis INNEN
Untergrund	Alle Putzarten, vorgestrichene Wände und Beton
Zusammensetzung	wässrige Dispersion von organischem Bindemittel und Sumpfkalk
Technische Eigenschaften	
Spezifische Gewicht	1,7 ± 0,02 Kg/L
pH	<12
Ergiebigkeit	1,0/1,2 m ² /Kg pro Schicht
Trocknung	10-12 h a 20 °C RF 60%
Verarbeitung	
Umgebungsbedingungen	T. min 5 °C T.max 30 °C R.F. 65%
Werkzeuge	Edelstahl Spachtel, Schwammtraufel
Verdünnung	Bereit zu Verwenden
Farbe	Weiss, Calce Firma d'Autore Farbtonkarte
Vorsorgen	Immer unter den angegebenen Bedingungen anwenden. Überprüfen Sie vor dem Start den Zustand des Untergrundes und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, trocken, gleichmäßig in Aufnahme und Aussehen ist. Tragen Sie eine Schicht Fondo FDA Medio auf

Packungen:

Marmorino Medio: 20 Kg e 8 Kg

Abfallklasse:

Leerer Eimer: Wertstoffmüll

Eimer mit Reste: Sondermüll

Lagerung: Mindesttemperatur: 5 °C

Maximale Temperatur: 30 °C

Haltbarkeit:

3 Jahre in Originalverpackung

F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG

Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 info@firmadautore.it

Die obigen technischen Informationen sind das Ergebnis genauer Labortests und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch oft außerhalb unserer Kontrolle verwendet wird, können wir nur die Qualität garantieren. Diese Informationen unterliegen möglichen Aktualisierungen durch das Unternehmen.