

Metallo d'Autore

Beschreibung	Farbe mit Metallpulver für die Wandgestaltung INNENRÄUME
Untergrund	Alle Arten von Verputz, vorgestrichene Wände und Beton
Zusammensetzung	BASE: organisch gebundene wässrige Dispersion METALLPULVER: Metallpulver, das kurz vor der Anwendung mit der BASE gemischt wird
Technische Angaben	
Dichte	BASE: 1,01 ± 0,03 kg/l
pH	8,5
Verbrauch	0,7-0,8 kg/m ² pro Auftrag
Trocknungszeiten	10 h bei 20 °C, rF 60%
Anwendung	
Anwendungsbedingungen	Temperatur mind. 5 °C, max. 30 °C, rF 60%
Werkzeug	Edelstahlpachtel
Verdünnung	METALLPULVER mit der BASE mischen (im Verhältnis 1:1)
Pulverarten	Zinco, Stagno, Bronzo, Rame, Ottone
Hinweise	Immer unter Einhaltung der Vorschriften anwenden. Vor der Anwendung den Untergrund prüfen. Er muss sauber, trocken, von gleichmäßiger Saugfähigkeit und gleichmäßigem Aussehen sein. Mit Fondo FDA Fine vorbehandeln.

ANWENDUNG VON METALLO D'AUTORE:

(Gewähltes) **METALLPULVER** mit der **BASE** mindestens 5 Minuten lang sorgfältig mischen, so lange, bis kein unvermishtes Metallpulver mehr zu sehen ist. Die erste Schicht mit Hilfe der Edelstahlpachtel gleichmäßig, aber nicht zu dick, auf dem gesamten Untergrund auftragen und mindestens 4 – 5 Stunden lang trocknen lassen. Danach mit der Edelstahlpachtel eine zweite Schicht der fertigen Produktmischung auf dem gesamten Untergrund auftragen, diesmal aber ungleichmäßig. Mindestens 24 Stunden abwarten, dann die Oberfläche mit Schleifpapier (möglichst aus Siliziumcarbid) unterschiedlicher Körnung behandeln, möglichst in der Reihenfolge 240, 300, 500, 800, 1200, abschließend 2000 oder 3000. So lange schleifen, bis der gewünschte Effekt erreicht ist.

Gebindegröße:

BASE: 1 kg

Metallpulver: 1 kg

Lagerung: Mindesttemperatur: 5 °C

Höchsttemperatur: 30 °C

Haltbarkeit:

3 Jahre in der Originalverpackung

Entsorgungshinweise:

Gemäß EU-Abfallverzeichnis (Entscheidung 2014/955/EU), Abfallschlüssel 15 01 2. Das AEV ist lediglich als allgemeiner Hinweis zu verstehen, ausgehend von der Originalzusammensetzung des Produkts und seiner vorgesehenen Anwendung. Dem Anwender obliegt die letztendliche Verantwortung für die Anwendung der passendsten AEV-Vorschrift, je nach tatsächlichem Einsatz des Produkts, eventuellen Abweichungen beim Einsatz oder Kontaminationen.

F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG

Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 info@firmadautore.it

Die hier gemachten technischen Angaben stützen sich auf die Ergebnisse sorgfältiger Prüfungen im Labor und in der Praxis. Da sich die Produkthanwendung jedoch häufig unserer Kontrolle entzieht, können wir lediglich für die Qualität des Produkts garantieren. Die vorliegenden Informationen unterliegen eventuellen Anpassungen durch das Unternehmen.