

# Primer FDA

Beschreibung	Grundierung transparent mit hoher Eindringtiefe INNEN
Untergrund	Alle Putzarten, vorgestrichene Wände und Beton
Zusammensetzung	Acrylharz in wässriger Dispersion
<b>Technische Eigenschaften</b>	
Aussehen	Transparent
Spezifische Gewicht	1,0 ± 0,02 Kg/L
pH	8,5
Ergiebigkeit	10/12 m <sup>2</sup> /L ppro Schicht
Trocknung	6-8 h a 20 °C RF 60%
<b>Verarbeitung</b>	
Umgebungsbedingungen	T. min 5 °C T.max 30 °C R.F. 65%
Werkzeuge	Pinsel
Verdünnung	1:5 mit Wasser verdünnt
Farbe	farblos
Vorsorgen	Vor dem Auftragen müssen die jeweiligen Untergrunde frei von Staub, Verwitterungen, Ölen, Fetten und Entschalungsmittel sein.

Packungen:  
Primer FDA: 5,0 Lt e 1,0 Lt

**Abfallklasse:**  
Leerer Eimer: Wertstoffmüll  
Eimer mit Reste: Sondermüll  
**Lagerung:** Mindesttemperatur: 5 °C  
Maximale Temperatur: 30 °C  
**Haltbarkeit:**  
3 Jahre in Originalverpackung