

Satin Soft

Descrizione	Finitura semilucida ad effetto camoscio INTERNO
Supporti	Tutti i tipi di intonaci, pareti pre-verniciate e CLS
Composizione	Dispersione acquosa a base di legante organico e pigmenti perlecscenti
Caratteristiche Tecniche	
Massa Volumica	1,0 ± 0,02 Kg/L
pH	8,5
Resa	10/12 m ² /L per singola mano
Essiccazione	3-4 h a 20 °C UR 60%
Applicazione	
Condizioni Ambientali	T. min 5 °C T.max 30 °C U.R. 65%
Strumenti	Spalter o Spazzola Effetto Trama
Diluizione	Pronto uso
Colori	Cartella colori Satin & Satin Soft Firma d'Autore
Precauzioni	Applicare sempre nelle condizioni indicate. Verificare lo stato del supporto prima di iniziare e assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta, uniforme nell'assorbimento e nell'aspetto. Applicare una mano di Fondo FDA Fine.

APPLICAZIONE SATIN SOFT:

Intingere l'apposito pennello nel prodotto Satin Soft ed applicare in una mano a pennellate incrociate ed irregolari sulla superficie preparata con Fondo FdA fine, evitando riquadrature nette. Dopo l'essiccazione della prima mano (4-6 ore), applicare una seconda mano di prodotto con le stesse modalità. Per ottenere un effetto maggiormente sfumato e rendere più omogenea la distribuzione del prodotto, ripassare la superficie trattata con pennello scarico. La quantità di materiale impiegato, la dimensione, la forma e l'intensità delle pennellate determinano l'effetto decorativo personalizzato.

APPLICAZIONE SATIN SOFT effetto tela:

Intingere l'apposito pennello nel prodotto Satin Soft ed applicare a pennellate incrociate ed irregolari sulla superficie preparata con Fondo FdA fine, appena terminata l'applicazione ripassare la superficie con l'apposita Spazzola Effetto Trama in senso orizzontale. Dopo l'essiccazione della prima mano (4-6 ore), applicare una seconda mano di prodotto con le stesse modalità ma ripassare la superficie con l'apposita spazzola in senso verticale. La quantità di materiale impiegato, la dimensione, la forma e l'intensità delle pennellate determinano l'effetto decorativo personalizzato.

Confezioni:

Satin Soft: 5,0 Lt (Base Argento e Oro 00), 2,5 Lt e 1,0 Lt

Conservazione: Temperatura minima: 5 °C
Temperatura massima: 30 °C

Tipologia rifiuti:

Secchio Vuoto: speciali assimilabili agli urbani
Secchio con Residui: speciali

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali

F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG
Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 info@firmadautore.it

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate Prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia dato che il prodotto è usato sovente fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.