

# Touch Cream

Descrizione	Finitura decorativa perlescente ad effetto velluto INTERNO
Supporti	Tutti i tipi di intonaci, pareti pre-verniciate e CLS
Composizione	Dispersione acquosa a base di legante organico e pigmenti perlescenti
<b>Caratteristiche Tecniche</b>	
Massa Volumica	1,0 ± 0,02 Kg/L
pH	8,5
Resa	9/11 m <sup>2</sup> /L per singola mano
Essiccazione	3-4 h a 20 °C UR 60%
<b>Applicazione</b>	
Condizioni Ambientali	T. min 5 °C T.max 30 °C U.R. 65%
Strumenti	Spalter, Spatola in plastica o Spugna naturale
Diluizione	Pronto uso
Colori	Cartella colori Touch Cream Firma d'Autore
Precauzioni	Applicare sempre nelle condizioni indicate. Verificare lo stato del supporto prima di iniziare e assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta, uniforme nell'assorbimento e nell'aspetto. Applicare una mano di Fondo FDA Fine.

## MODALITA' DI APPLICAZIONE:

### EFFETTO SPATOLATO:

Intingere l'apposito pennello nel prodotto Touch Cream ed applicare a pennellate incrociate ed irregolari sulla superficie preparata con Fondo FdA fine, evitando riquadrature nette. Dopo l'essiccazione della prima mano (4-6 ore), applicare una seconda mano di prodotto con le stessa modalità. Aspettare alcuni minuti (5-10) quindi schiacciare con delicatezza le cordonature con l'apposita spatola in plastica. La quantità di materiale impiegato, la dimensione, la forma e l'intensità delle pennellate, determinano l'effetto decorativo personalizzato.

### EFFETTO SPUGNATO:

Intingere l'apposito pennello nel prodotto Touch Cream ed applicare a pennellate incrociate ed irregolari sulla superficie preparata con Fondo FdA fine, evitando riquadrature nette. A fresco tamponare con l'apposita spugna consigliata su tutta la superficie lavorata. Dopo l'essiccazione della prima mano (4-6 ore), applicare una seconda mano di prodotto con le stessa modalità. La quantità di materiale impiegato, la dimensione, la forma e la porzione di spugna naturale utilizzata determinano l'effetto decorativo personalizzato.

### Confezioni:

Touch Cream: 5,0 Lt (Base Argento e Oro 00), 2,5 Lt e 1,0 Lt

**Conservazione:** Temperatura minima: 5 °C  
Temperatura massima: 30 °C

### Tipologia rifiuti:

Secchio Vuoto: speciali assimilabili agli urbani  
Secchio con Residui: speciali

### Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali

### F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG  
Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 [info@firmadautore.it](mailto:info@firmadautore.it)

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate Prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia dato che il prodotto è usato sovente fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.