

Velatura FDA

Beschreibung	Siloxan Endbeschichtung halbmatt INNEN
Untergrund	Alle Putzarten, vorgestrichene Wände und Beton
Zusammensetzung	Wässrige dispersion von Siloxan Kunstharz
Technische Eigenschaften	
Spezifische Gewicht	1,0 ± 0,02 Kg/L
pH	8,5
Ergiebigkeit	11/12 m ² /Lt pro Schicht
Trocknung	2-3 h a 20 °C RF 60%
Verarbeitung	
Umgebungsbedingungen	T. min 5 °C T.max 30 °C R.F. 65%
Werkzeuge	Schwamm
Verdünnung	Bereit zu verwenden
Farbe	Transparent, Pietra FDA Farbtonkarte
Vorsorgen	Immer unter den angegebenen Bedingungen anwenden. Überprüfen Sie vor dem Start den Zustand des Untergrundes und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und trocken ist.

PIETRA TRAVERTINO VERARBEITUNG:

Mit dem entsprechenden Edelstahl Spachtel auf der mit Fondo FDA Medio behandelten Oberfläche das Produkt Calce lulia FDA mit einer homogenen Stärke einlagig auftragen. Sobald die Anwendung abgeschlossen ist, mit der geeigneten Bürste die noch nasse Oberfläche horizontal bearbeiten, die natürliche Maserungen des Travertins zeichnen und schließlich vorsichtig die gesamte Oberfläche tupfen. Wenn das Produkt an der Oberfläche zu trocknen beginnt, wischen Sie den Edelstahlspatel vorsichtig auf die Maserungen ab, um eventuelle Grate, die durch die Verwendung der Bürste entstehen, zu zerdrücken. Vor dem vollständigen Trocknen wird die Oberfläche, nur wo die Maserungen nicht bestehen, mit der Edelstahl Spachtel geglättet und verdichtet. Wenn das Produkt zu trocken ist, kann der Stahlspachtel mit Wasser befeuchtet werden. Anschließend mit Hilfe einer Wasserwaage und einer Ahle die Oberfläche gravieren, um die Fugen zwischen den Travertinsteinen zu reproduzieren. Sobald die Trocknung abgeschlossen ist (10-12 Stunden), Schleifpapier verwenden, um die Fugen etwa zu verbreitern. Anschließend mit dem entsprechenden Schwamm mindestens zwei Schichten Velatura FDA der gewünschten Farbe auftragen. Die Verarbeitung, die Menge von Velatura FDA und die gewählten Farben bestimmen den gewünschten Farbeffekt.

Packungen:

Velatura FDA: 2,5 Lt und 1,0 Lt

Abfallklasse:

Leerer Eimer: Wertstoffmüll

Eimer mit Reste: Sondermüll

Lagerung: Mindesttemperatur: 5 °C

Maximale Temperatur: 30 °C

Haltbarkeit:

3 Jahre in Originalverpackung

F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG

Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 info@firmadautore.it

Die obigen technischen Informationen sind das Ergebnis genauer Labortests und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch oft außerhalb unserer Kontrolle verwendet wird, können wir nur die Qualität garantieren. Diese Informationen unterliegen möglichen Aktualisierungen durch das Unternehmen..